

VULKANIZACIJA EPDM OVOJNICE ELEKTRIČNOG KABELA UZ DIFUNKCIONALNI PEROKSIDNI INICIJATOR

¹Matija Bjelobradić, ¹Ante Jukić, ¹Fabio Faraguna, ²Zlatko Kraljević

¹Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu


²ELKA d.o.o.

Vulkanizacija je prvo veliko otkriće modificiranja nekog prirodnog polimera, a otkrio ju je Charles Goodyear 1839. kada je zagrijavanjem prirodnog kaučuka (*cis*-1,4-poliizopren) s manjom količinom sumpora dobio gumu, materijal velike elastičnosti i dobrih drugih mehaničkih svojstava, male osjetljivosti na toplinske promjene. Osim sumpora, kao sredstva za vulkanizaciju upotrebljavaju se selenij, telurij, oksidi metala, difunkcionalni spojevi, organski peroksići i drugi. Ozbiljan interes za vulkanizaciju s peroksidima započeo je komercijalnim uvođenjem cikumil peroksića u kasnim 1950. godinama. Temeljem tog interesa, razvijene su brojne vrste peroksića i formulacija, čime je omogućeno umrežavanje polimera i sa (pretežito) zasićenim vezama. Umrežavanje je inicirano toplinskim raspadom peroksića. Zatim, slobodni radikalni apstrahiraju vodikove atome iz lanaca sirove gume formirajući makroradikal. Konačna elastična mreža je formirana kombinacijom dvaju makroradikalata, a gustoća umreženja je ovisna o količini dodanog peroksića. **Primarni cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj vrste i količine sredstva za umreženje (umreživač i aktivator) te temperature na mehanička svojstva guma.** **Difunkcionalni peroksići omogućuju kraće vrijeme vulkanizacije i time manje energijske troškove i/ili smanjenje potrebne koncentracije sredstva za umreženje.**


EKSPERIMENTALNI DIO

MATERIJALI

U ovom istraživanju koristio se već pripravljeni prvi stupanj EPDM gumene mješavine u koju su umiješani svi dodaci osim onih koji utječu na umreženje. Poznat je samo kvalitativan sastav gume rađen prema ustaljenoj recepturi u tvornici ELKA. Za umrežavanje gume, korištena su sredstva za umreženje i pomoćno sredstvo-aktivator.



Slika 1. Prvi stupanj gumene mješavine-EPDM



Monofunkcionalni peroksid - Dikumil peroksid
Di(fert-butilperoksizopropil)benzen
Aktivator - Triallylcloraurat

Slika 2. Dodaci za umrežavanje gume

PROVEDBA PROCESA UMREŽAVANJA

U prvom koraku je izvagana određena masa prvog stupnja gumene mješavine, umreživača i aktivatora. Podesi se razmak između valjaka na dvovaljku i u prostor između valjaka se stavlja prvi stupanj gumene mješavine (sirova guma) koja u obliku traka obuhvaća prednji valjak i rotira s njime. Potom se prema zadanoj recepturi dodaju dodaci za umrežavanje. Miješanje je trajalo otprilike 15 minuta dok se nije dobita homogena smjesa. Nakon pripreme na dvovaljku, uzorak je prešan u kalupu na preši gdje se umrežava pri zadanoj temperaturi u vremenu od 14 minuta.

Tablica 1. Pripremljeni uzorci s monofunkcionalnim peroksidom

Uzorak	M / g	Aktivator / g	Temp. / °C
M1A2	6,5	1,5	170
M2A2	8,0	1,5	170
M1A1	6,5	1,0	170
M2A1	8,0	1,0	170

*M - monofunkcionalni peroksid, D - difunkcionalni peroksid, prvi broj označava nazivnu količinu peroksića, A - temperatura umrežavanja 170 °C, B - temperatura 180 °C, drugi broj označava nazivnu količinu aktivatora u smjesi

Tablica 2. Pripremljeni uzorci s difunkcionalnim peroksidom

Uzorak	D / g	Aktivator / g	Temp. / °C
D1A2	1,75	1,5	170
D2A2	2,25	1,5	170
D1A1	1,75	1,0	170
D2A1	2,25	1,0	170
D1B2	1,75	1,5	180
D2B2	2,25	1,5	180
D3B2	3,26	1,5	180
D1B1	1,75	1,0	180
D2B1	2,25	1,0	180
D3B1	3,26	1,0	180


- ✓ Kidalicom se utvrdilo da najveću vrijednost prekidne čvrstoće postižu uzorci s većom koncentracijom difunkcionalnog peroksića umreženog pri 170 °C, dok je prekidna čvrstoća najmanja kod uzorka umreženih na 180 °C. Najveće prekidno istezanje postiže uzorak s monofunkcionalnim peroksidom dok je najmanje kod uzorka s difunkcionalnim peroksidom umreženima na 180 °C. Tvrdomjerom se dokazalo da povećanjem koncentracije peroksića, tvrdoća uzorka raste, zbog većeg umreženja.
- ✓ Pomoću DSC-a može se utvrditi udjel neizreagiranog peroksića. Kod uzorka umreženih pri temperaturi 170 °C zaostalo je 5 do 8 puta više peroksića nego kod uzorka umreženih pri 180 °C.
- ✓ Ispitivanjima trajne deformacije sabijanjem na određenu visinu utvrđeno je da se u pravilu pri sobnoj temperaturi i na 100 °C, povećanjem udjela peroksića smanjuje trajna deformacija. Nema značajne razlike u trajnoj deformaciji uzorka dobivenih umrežavanjem pri 170 °C korištenjem različitih inicijatora.
- ✓ Neovisno o dodanoj količini peroksidnog inicijatora ne dolazi do pogoršanja morfologije.
- ✓ Mogući načini poboljšanja procesa vulkanizacije (da ne zaostane peroksidnog inicijatora) za dobivanje istih ili boljih svojstava gume su: (1) korištenje manje količine peroksića pri većoj temperaturi i kraćem vremenu reakcije umrežavanja; (2) korištenje manje količine peroksića pri nižoj temperaturi i dužem vremenu reakcije umrežavanja.

ZAKLJUČAK


Tablica 3. Postotak neizreagiranog peroksića (Diferencijalna pretražna kalorimetrija, DSC)

Uzorak	Neizreagirani peroksid / %	
	Neizotermno	Izotermno
M1A2	39,27	6,95
M2A2	42,89	7,06
M1A1	42,86	6,13
M2A1	34,91	8,67
D1A2	32,02	13,64
D2A2	19,33	14,81
D1A1	22,11	15,26
D2A1	23,71	15,44
D1B2	1,02	2,80
D2B2	1,57	2,23
D3B2	5,47	2,38
D1B1	11,79	2,14
D2B1	8,96	1,90
D3B1	2,09	2,37


REZULTATI




Slika 3. Promjena vrijednosti tvrdoće s obzirom na koncentraciju peroksića




Slika 4. Promjena trajne deformacije pri sobnoj temperaturi s obzirom na koncentraciju peroksića



Slika 5. Promjena vrijednosti prekidnog istezanja s obzirom na koncentraciju peroksića



Slika 6. Promjena trajne deformacije pri temperaturi od 100 °C s obzirom na koncentraciju peroksića



Slika 8. Mikrografije morfologija umreženih guma (Pretražna elektronska mikroskopija)