



University of
Zagreb

Sinteza kompozita grafen/metalni oksid i njegova primjena u superkondenzatorima



Magdalena Kralj, Marijana Kraljić Roković

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

UVOD

Grafen je dvodimenzionalni, nanostrukturirani monoatomni sloj sp^2 hibridiziranih ugljikovih atoma posloženih u heksagonalnu strukturu. Zbog svojih iznimnih i jedinstvenih električnih, mehaničkih i toplinskih svojstava te velike specifične površine i kemijske stabilnosti može značajno poboljšati proces izmjene i pohrane energije. Za masovnu proizvodnju grafena jedan od pogodnijih postupaka je sinteza kemijskim putem uz grafit kao prekursor. U navedenom postupku se koriste jaka oksidacijska sredstva te reduksijska sredstva koja nisu ekološki prihvatljiva. Stoga raste potražnja za jeftinijim i za okoliš manje štetnim reducensima.^[1]

Svjetsko tržište superkondenzatora konstantno i naglo raste te je nužno unaprijedivati izvedbu superkondenzatora. Materijali koji se koriste u izvedbi superkondenzatora su aktivni ugljik, vodljivi polimeri i metalni oksidi. U novije vrijeme sve više se proučavaju **kompozitni materijali grafen/metalni oksid ili grafen/vodljivi polimer**, a zanimljiv se pokazao i grafenski hidrogel. [2] **Grafenski hidrogel** ima dobro definiranu trodimenzionalnu poroznu strukturu i odličnu provodnost te spada u skupinu ugljikovih monolita.^[3]

Superkondenzatori najčešće primjenu nalaze u hibridnim električnim vozilima kao pomoći izvor energije odnosno u situacijama kada je potrebna brza pohrana ili isporuka velike količine energije.^[2]

Svrha ovog rada bila je priprema i karakterizacija kompozitnog materijala grafen (rGO)/SnO₂ hidrotermalnom sintezom potpomognutom mikrovalovima i klasičnom hidrotermalnom sintezom. Kao polazne sirovine korišten je grafenov oksid i SnCl₂ koji je ujedno služio kao reducens. Pri korištenju hidrotermalne sinteze upotrijebljeni su uvjeti koji su se pokazali najbolji tijekom mikrovalne sinteze te se pokušalo dobiti grafenske hidrogelove koji bi se direktno mogli upotrijebiti u izradi superkondenzatora. Tijekom hidrotermalne metode potpomognute mikrovalovima produkt je dobiven u obliku suspendiranih čestica dok je tijekom klasične hidrotermalne sinteze dobiven hidrogel.

Uvid u morfologiju i strukturu dobivenih kompozitnih materijala te njihova karakterizacija napravljena je korištenjem brojnih metoda: **cikličke voltametrije (CV)**, elektrokemijske **impedancijske spektroskopije (EIS)**, pretražne elektronske mikroskopije (SEM), **fotoelektronske spektroskopije rendgenskih zraka (XPS)**, FTIR spektroskopije i **rendgenske difracije (XRD)**.^[4]


EKSPERIMENTALNIDIO

Tablica 1. Kemikalije korištene za sintezu kompozita rGO/SnO₂ u mikrovalnom reaktoru


	GO	Otopina SnCl ₂ x2H ₂ O
KOMPOZIT 1	10,95 mg GO/3mL H ₂ O	1,13-5,64 mg/3mL apsolutni etanol
KOMPOZIT 2	10,95 mg GO/3mL H ₂ O	1,13-5,64 mg/3mL apsolutni etanol
KOMPOZIT 3	10,95 mg GO/3mL H ₂ O	0,167 mg SnCl ₂ x2H ₂ O/3 mL HCl/etanol

Tablica 2. Kemikalije korištene za sintezu hidrogelova kompozita rGO/SnO₂ u hidrotermalnom reaktoru

rGO/SnO ₂ kompoziti	GO γ= 4 mg/ml	SnCl ₂ x2H ₂ O	Hidroksiprop il metil celuloza
KOMPOZIT 21 (SUPERKONDENZATOR 1)	10 ml	5,64 mg/10 ml aps. etanol	-
KOMPOZIT 22 (SUPERKONDENZATOR 3)	10 ml	1,13 mg/10 ml aps. etanol	-
KOMPOZIT 22 s Pt-mrežicom	10 ml	1,13 mg/10 ml aps. etanol	-
KOMPOZIT 23 (SUPERKONDENZATOR 2)	10 ml	1,13 mg/10 ml aps. etanol	0,013 mg



REZULTATI



Slika 1. Prikaz cikličkih voltamograma za a) GO, KOMPOZIT 1, KOMPOZIT 2 i KOMPOZIT 3 ; b) pripravljene superkondenzatore


Tablica 3. Prikaz vrijednosti specifičnog kapaciteta za dobivene kompozite rGO/SnO₂

	m(uzorak)/mg	C _s /Fg ⁻¹
KOMPOZIT 1	0,10	16,58
	0,15	9,50
	0,28	5,84
KOMPOZIT 2	0,03	91,94
	0,15	23,10
	0,09	17,77
KOMPOZIT 3	0,03	92,84
	0,23	8,67
	0,28	3,51


Slika 2. Prikaz SEM/EDS analiza za a) KOMPOZIT 1, KOMPOZIT 2 i KOMPOZIT 3 i b) KOMPOZIT 22 pri različitim povećanjima

Tablica 4. Prikaz vrijednosti specifičnog kapaciteta i specifične energije za pripravljene superkondenzatore

Uzorak	1000. ciklusa punjenja i pražnjenja	m(uzorak)/mg	C _s /Fg ⁻¹	Ws/Wsg ⁻¹
Superkondenzator 1	prije	1,21	16,58	21,22
	nakon	1,21	19,37	24,79
Superkondenzator 2	prije	0,77	34,42	44,06
	nakon	0,77	39,45	50,50
Superkondenzator 3	prije	0,41	54,80	70,14
	nakon	0,41	55,92	71,58



Slika 3. Prikaz XPS analize uzoraka a) GO, KOMPOZIT 1, KOMPOZIT 2



Slika 4. Prikaz FTIR spektara za a) GO, KOMPOZIT 1, KOMPOZIT 2

ZAKLJUČAK

- Klasičnim hidrotermalnim postupkom i hidrotermalnim postupkom potpomognutom mikrovalovima moguće je provesti redukciju GO u rGO kao i istovremeno sintezu SnO₂ čestica.
- Hidrotermalnim postupkom moguće je dobiti grafenske hidrogelove. Prednost hidrogelova je ponajviše činjenica da uzorak nije potrebno sušiti prije ispitivanja već se direktno ugrađuje u superkondenzator.
- Provđenom metodom cikličke voltametrije dokazano je da se odziv sastoji od pseudokapacitativnih svojstava SnO₂ i kapacitativnih svojstava grafena.
- Vrijednosti specifičnog kapaciteta za KOMPOZIT 1, KOMPOZIT 2 i KOMPOZIT 3 kreću se u granicama od 3,51 do 92,84 Fg⁻¹, dok vrijednosti C_s za Superkondenzator 1, Superkondenzator 2 i Superkondenzator 3 variraju 19,37 – 55,92 Fg⁻¹ odnosno vrijednosti specifičnih energija W_s= 17,03 – 54,17 W s g⁻¹.
- Najbolja kapacitivna svojstva pokazuju uzorak KOMPOZIT 2, a od hidrogelova Superkondenzator 3 (KOMPOZIT 22).
- Iz vrijednosti otpora samopražnjenja i unutarnjeg otpora superkondenzatora može se zaključiti da se svojstva superkondenzatora mijenjaju tijekom procesa punjenja/praznjenja. Pri tome se vrijednosti unutarnjeg otpora smanjuju što pozitivno utječe na snagu superkondenzatora. Isto tako s povećanjem broja ciklusa punjenja/praznjenja raste otpor samopražnjenja što također pozitivno utječe na svojstva superkondenzatora, najveći porast otpora samopražnjenja i najveći pad unutarnjeg otpora zabilježen je za Superkondenzator 2.
- Metodama SEM analize, FTIR spektroskopije, Rendgenskom difracijom i XPS pokazano je da je došlo do redukcije GO u grafen te da je tijekom sinteze nastao SnO₂.

REFERENCE

- Y. Yang, C. Han, B. Jiang, J. Iocozzia, C. He, D. Shi, T. Jiang, Z. Lin, Graphene-based materials with tailored nanostructures for energy conversion and storage, *Materials Science and Engineering R* **102** (2016) 1–722
 - H. Vučić, Razvoj i određivanje svojstava elektrokemijskih superkondenzatora za primjenu u „pametnim mrežama“ i električnim vozilima, **1** (2011) 1 – 17
 - K. Hu, X. Xie, T. Szkopek, M. Cerruti, Understanding hydrothermally reduced graphene oxide hydrogels: from reaction products to hydrogel properties, *Chem. Mater.* **28** (2016) 1756–1768
 - M. Kralj, Pripreva kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima, Diplomski rad, 2017., FKIT
- Ovaj rad izrađen je u sklopu projekta „Elektrokemijski superkondenzator velike snage i velike energije za hibridna električna vozila (IP-11-2013-8825)“ financiranom od strane Hrvatske znanosti i umjetnosti.
- Dio ovog rada je izrađen u sklopu hrvatsko-srpskog bilateralnog projekta „Superkondenzatori visoke snage temeljeni na grafen / pseudokapacitivnim materijalima“.

